

Fasson Fineprint/S2005/85g - Certificado FSC®

Código F13924V
Última atualização: 20/09/2017

Frontal:

Papel couchê semi-brilho com excelente nível de brancura, recomendado para etiquetas de alta qualidade de impressão. Indicado para impressão offset. Este frontal possui certificação FSC®, atestando nosso compromisso de utilização de matérias-primas provenientes de florestas com manejo responsável.

Gramatura: 80,0 g/m² (76,8 - 83,2)

Espessura: N/A

Tratamento Superficial: N/A

Adesivo:

Fasson S2005 é um adesivo permanente para propósitos gerais que oferece excelente "tack" e adesão a uma grande variedade de substratos. Recomendado para aplicações em superfícies regulares. Possui aprovação FDA (Food and Drug Administration) para contato direto com alimentos secos e de acordo com regulamentações européias, é aprovado para contato direto com alimentos secos, úmidos e não gordurosos.

Tipo: Hot Melt

Temperatura mínima de Aplicação: - 3 °C

Temperatura de Serviço: - 40 °C a 70 °C

Protetor:

Papel couchê branco com impressão Fasson no verso

Gramatura: 85,9 g/m² (76,5 - 95,3)

Espessura: 77,5 µ (70,0 - 85,0)

Tração: N/A

Força de Rasgo: N/A

Conjunto:

Gramatura Total 183,9 g/m² (169,3 - 198,5)

Espessura Total 166,0 µ (151,0 - 181,0)

Tack mín. 800 N/m (FTM9)

Adesão mín. 800 N/m (FTM1)

Release 6,0 - 16,0 g/pol

Gramatura de Adesivo: N/A

Aplicações e usos do produto:

Este produto pode ser usado para conversão de etiquetas, rótulos, promoção e encartes adesivos, com boa qualidade de impressão. Seu adesivo pode ser aplicado em grande variedade de substratos.

Traz bons resultados de conversão e produtividade, com baixo sangramento. Produto recomendado para conversão plana e rotulagem manual.

Especialmente para decoração de embalagem, deve ser considerada na hora do corte, o sentido das fibras do papel, indicadas pelas "ondas Fasson" impressas no verso. As fibras devem estar no sentido horizontal do rótulo, para evitar exposição à umidade, alterando suas características visuais finais.

A Avery Dennison do Brasil possui a licença FSC - C107100 para uso da marca registrada FSC.

Para mais orientações sobre armazenagem e empilhamento das folhas, consulte o envoltório do pacote.

Durabilidade:

Salvo outra especificação documentada, a durabilidade deste produto é de um ano, armazenado a 25° C e 50% de Umidade Relativa.

Garantia Limitada:

As recomendações gerais sobre nossos produtos se baseiam em nosso conhecimento e experiência, porém, considerando as mais diversas aplicações possíveis, as mesmas não constituem nem geram garantia de nenhum tipo sobre o uso dos mesmos materiais.

A AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. garante a qualidade de seus produtos conforme suas especificações, mas não garante de maneira alguma o uso final dos mesmos. Ao cliente, serão fornecidas amostras para que realize independentemente os testes e aprovações preliminares. Se demonstrado que algum produto encontra-se fora da especificação, A AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. fará a reposição do material e limita sua responsabilidade ao valor do produto, emitindo um crédito ou reposição do mesmo. NENHUMA GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, SEJA DE COMERCIALIZAÇÃO OU APTIDÃO PARA QUALQUER USO PARTICULAR, OU DE OUTRA FORMA, EXCETO AO ACIMA ESTABELECIDO (O QUE SE INDICA EXPRESSAMENTE NO LUGAR DE TODAS AS GARANTIAS) SE APLICARÁ AOS PRODUTOS VENDIDOS PELA AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. ESPECIFICAMENTE NEGA OU EXCLUI QUALQUER OUTRA GARANTIA CONTRÁRIA AO ACIMA EXPRESSADO. NENHUMA EXCEÇÃO, ALTERAÇÃO, ADIÇÃO OU MODIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES ANTERIORES SERÁ VÁLIDA A MENOS QUE SEJA EFETUADA POR ESCRITO E ASSINADA POR UM FUNCIONÁRIO EXECUTIVO DA AVERY DENNISON DO

BRASIL LTDA. Nenhum vendedor, representante ou agente da AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. está autorizado a proporcionar nenhuma garantia, nem efetuar nenhuma representação contrária ao acima expressado.

EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE DA AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA.

Em todos os casos A AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. limita sua responsabilidade legal ante qualquer reclamação relacionada a produtos comprovadamente defeituosos, ao valor de reposição de tais produtos.



Avery Dennison Argentina
Tel: 0810-12AVERY(28379)
Tel:(54-11)4014-2200
Fax:(54-11)4014-2025
e-mail:ad.ar@averydennison.com
www.fasson.com.ar

Avery Dennison do Brasil
Tel:+55 19 3876-7600
Fax:+55 19 3876-7669
e-mail:ad.br@averydennison.com
www.fasson.com.br

Avery Dennison Chile
Tel: 1230-070-1108
Tel:(56-2)239-0710
e-mail:ad.chile@averydennison.com
www.fasson.com.cl

Avery Dennison Colômbia
Tel: (57-4)335-6000
Fax:(57-4)331-2838
e-mail:ad.co@averydennison.com
www.fasson.com.co