

IBEMA BATTAGLIA E

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Typical Values | Características Principales

Cartão duplex com duplo revestimento couchê, capa de celulose branqueada, miolo de pasta mecânica e aparas de cartolina, verso marrom, alto bulk.

Double coated duplex paperboard, topside of bleached hardwood pulp, middle layer of mechanical pulp and recycled fiber, brown backside, high bulk.

Cartulina duplex con doble doble recubrimiento en el topo, capa de celulosa blanqueada, medio de uplpa mecânica y aparas de cartunila, reverso marrón, alto espesor.

Tipo/Grade: White Lined Chipboard - **WLC GD1**

UMIDADE Moisture Humedad	ESPESSURA Thickness Espesor		GRAMATURA Grammage Gramaje	RIGIDEZ L Stiffness MD			RIGIDEZ T Stiffness CD		
	mm	points (1)		Mínimo	Minimum	Minimo	Mínimo	Minimum	Minimo
7,5	0,340	13,4	225	9,0			3,9		
7,5	0,376	14,8	250	10,0			4,2		
7,5	0,420	16,5	275	13,0			5,6		
± 1,5	± 5%		± 4%	*			*		
%	mm		g/m ²	mN.m			mN.m		
ISO 287	ISO 534		ISO 536	ISO 2493			ISO 2493		

COBB CAPA | Cover | Capa: ISO 535 30 a 70 g H₂O/m²
COBB VERSO | Back | Reverso: ISO 535 30 a 70 g H₂O/m²
ALVURA Capa | Cover | Capa: ISO 2470 mín 86 %

(1) Valores Referenciais | Values for Reference Purpose | Valores Referenciales

(*) Valor de rigidez mínimo. Valor nominal obtido dividindo-se por 0,85.

(*) Minimum stiffness. Nominal value obtained by dividing by 0,85.

(*) Valor de rigidez mínimo. Valor nominal que resulte de dividir por 0,85.



1. Condições de teste | Testing conditions | Condiciones de test: T: 23 ± 1°C RH: 50 ± 2%

2. Amostras | Sampling | Muestras: ISO 186

3. Em função do desenvolvimento do produto a Ibema se reserva ao direito de realizar modificações nos valores acima.

All figures mentioned above may be subject to technical changes.

Todos los valores mencionados arriba pueden ser sometidos a modificaciones técnicas.

4. 95% dos valores medidos devem estar acima do nível mínimo de tolerância.

95% of all measured values must be above the tolerance minimum level.

95% de todos los valores medidos deben estar por sobre el nivel mínimo de tolerância.

5. Produzido na unidade Embu - SP

Produced in Embu - São Paulo

Producido en la unidad de Embu - SP

Escritório Central | Head Office | Oficina:

IBEMA CIA. BRASILEIRA DE PAPEL

www.ibema.com.br

Rua Padre Anchieta, 2310 - 2º Andar

Bigorrilho | CEP 80730 - 000

Curitiba | Paraná | Brasil

Tel.: +55 41 3240-7400 | Fax: +55 41 3240-7442

Rev. 00 - Abril - 2017