

IBEMA IMPONA

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Typical Values | Características Principales

Cartão com duplo revestimento, capa de celulose branqueada, miolo de pasta mecânica e fibras recicladas e verso creme de celulose semibranqueada.

Double coated paperboard, toplayer of bleached kraft pulp, middle layer of Mechanical Pulp and recycled fiber and cream backside of semi-bleached kraft pulp.

Cartón con doble recubrimiento, topo de pulpa blanqueada, miolo de pulpa mecánica y fibras recicladas y reverso crema de pulpa semi-blanqueada.

White Lined Chipboard - WLC

UMIDADE Moisture Humedad	ESPESSURA Thickness Espesor		GRAMATURA Grammage Gramaje	RIGIDEZ L Stiffness MD	RIGIDEZ T Stiffness CD
	mm	points(1)		Mínimo Minimum Mínimo	Mínimo Minimum Mínimo
6,5	265	10,4	190	3,6	1,8
6,5	278	10,9	200	4,3	2,1
6,5	291	11,5	210	4,7	2,3
6,5	345	13,6	225	6,9	3,5
7,5	381	15,0	250	10,3	4,4
7,5	430	16,9	275	13,5	5,3
8,0	473	18,6	300	16,8	6,9
8,0	523	20,6	325	22,2	9,0
8,0	560	22,0	350	25,1	10,3
± 1,5	± 5 %		± 4 %	*	*
%	µm	#	g/m ²	mN.m	mN.m
ISO 287	ISO 534		ISO 536	ISO 2493	ISO 2493

COBB CAPA | Cover | Topo - ISO 535: **30 a 80 g H₂O/m²**

COBB VERSO | Back | Reverso - ISO 535: **30 a 100 g H₂O/m²**

ALVURA CAPA | Cover | Capa - ISO 2470: **mín 83%**

ibema impona

(1) Valores Referenciais | Values for Reference Purpose | Valores Referenciales

1. Condições de teste | Testing conditions | Condiciones de test: T: 23 ± 1°C RH: 50 ± 2%

2. Amostras | Sampling | Muestras: ISO 186

3. Em função do desenvolvimento do produto a Ibema se reserva ao direito de realizar modificações nos valores acima.

All figures mentioned above may be subject to technical changes.

Todos los valores mencionados arriba pueden ser sometidos a modificaciones técnicas.

4. 95% dos valores medidos devem estar acima do nível mínimo de tolerância.

95% of all measured values must be above the tolerance minimum level.

95% de todos los valores medidos deben estar por sobre el nivel mínimo de tolerância.

5. Produzido na unidade Embu das Artes - SP

Produced in Embu das Artes - SP

Producido en la unidad de Embu das Artes - SP

